273-83

Полиэтилен низкого давления



Полиэтилен 273-83

ТУ 2243-104-00203335-2005

Производитель: ООО "Ставролен" (Россия)

Описание:

Получают базовую марку 273 газофазным методом полимеризации этилена при низком давлении на комплексных металлоорганических катализаторах на носителе.

Марка стабилизирована по рецептуре 83, имеет повышенную стойкость к термоокислительному старению при переработке и эксплуатации. Выпускается в неокрашенном виде.

Область применения:

Марка 273-83 предназначена для получения методом экструзии изделий технического назначения (листов, труб и соединительных деталей, канистр), изделий культурно-бытового назначения, а также изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.

Технические требования:

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение параметра | | Метод испытания |
|----------|---|----------|-----------------------|----------------|------------------------|
| | | | Высший сорт | Первый сорт | |
| 1 | Плотность | г/см³ | 0,950 — 0,955 | | п.5.8ГОСТ 16338-85 |
| 2 | Показатель текучести расплава (190 °C/ 5кг) | г/10 мин | 0,4 — 0,65 | | п.5.9ГОСТ 16338-85 |
| 3 | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, не более | % | ± 10,0 | +- 18 | п.5.10ГОСТ 16338-85 |
| 4 | Количество включений, не более | шт. | 5 | 20 | п.5.11ГОСТ 16338-85 |

| 5 | Массовая доля золы, не более | % | 0,04 | 0,06 | п. 5.12ГОСТ 16338-85 |
|---|---|----------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 6 | Массовая доля летучих веществ, не более | % | 0,09 | 0,1 | ГОСТ 26359- 84 |
| 7 | Предел текучести при растяжении, не менее | МПакгс/ см² | 22,6(230) | 22,6(230) | п. 5.14ГОСТ 16338-85 |
| 8 | Прочность при разрыве, не менее | МПакгс/ см² | 29,4(250) | 21,6(210) | То же |
| 9 | Относительное удлинение при разрыве, не менее | % | 700 | 450 | « |

Правила использования:

Перед вскрытием мешки с полиэтиленом должны быть выдержаны не менее 12 ч в производственном помещении, если они хранились при температуре ниже 10 °C.

Правила хранения:

Полиэтилен хранят в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов при температуре не выше 25 °С и относительной влажности 40-80 %. Допускается хранить полиэтилен под навесом в контейнерах не более 10 суток.

Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня изготовления при соблюдении условий хранения.